

PMT MASSA FIBROCIMENTO

PMT



DESCRIÇÃO

Massa elastomérica de alto teor de sólidos, apresenta ótima flexibilidade e excepcional resistência.

USOS

Indicado para sistema construtivo a seco, alvenaria, concreto, para nivelamento e tamponamento nas emendas de chapa de fibrocimento, uso exterior e interior.

CORES

Conforme cores prontas de catálogo e sistema Corlog Tintométrico.



CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- ✓ Uso interno e externo
- ✓ Cobertura incrível
- ✓ Excelente rendimento e resistência
- ✓ Contém anti-mofo de longo espectro
- ✓ Grosso acabamento
- ✓ Aumenta a vida útil do substrato
- ✓ Excelente penetração

PROPRIEDADES ESPECÍFICAS

Propriedade	Especificação
pH	9,00 – 10,00
Sólidos/Massa	38 % - 42 %
Sólidos/Volume	24% – 31%
Massa específica	1,51 – 1,66 (g/cm ³)

Composição Química: Resina Acrílica em emulsão, cargas minerais, pigmentos orgânicos e inorgânicos e tensoativos.

PMT MASSA FIBROCIMENTO

PREPARO E QUALIDADE DA SUPERFÍCIE

Superfícies rústicas ou pintadas com alta porosidade: Limpar o substrato com hidro-jateamento de alta pressão (1400 a 2600 psi) para remoção de quaisquer sujeiras, impurezas e contaminações. Não utilize detergentes, pois no caso de não serem completamente removidos, podem afetar adversamente o efeito repelente do produto.

Deslocamentos de concreto devem ser tratados previamente.

A superfície deve estar compacta, seca, isenta de materiais pulverulentos.

Reboco novo – Aguardar a total secagem e cura da superfície num prazo mínimo de 28 dias.

MODO DO EMPREGO

A superfície a aplicar deve estar seca, a massa deve ser aplicada por meio de desempenadeira de aço, espátula de PVC, feita uma farta aplicação sem excessos, de modo a permitir que efetive boa transferência, ao se aplicar de forma correta e sobre substrato adequado uma demão é suficiente até obter o acabamento desejado.



SECAGEM

Temperatura 25° C: entre demãos 12h, final 24h



RENDIMENTO

0,550 a 1,200 kg/m²



DILUIÇÃO

Pronta para uso



LIMPEZA FERRAMENTAL

Água e sabão neutro



CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Temperatura Substrato: 12 °C min / 30°C máx.
Temperatura Ambiente: 12 °C min / 30°C máx.
Umidade relativa do ar: -85%
Não aplicar em dias chuvosos.

Não aplicar em superfícies com pó, gorduras, mofo etc.
Não aplicar o produto sobre superfícies com partículas soltas.



EMBALAGEM

Baldes de 5 kg
Baldes de 30 kg



ESTOCAGEM

O produto tem validade de 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco, não em contato direto com o chão, ventilado e nas embalagens originais e intactas

Primoltop Ind. e Com. de Impermeabilizantes Ltda

Rua Paraíso do Norte, 1060 – Jardim Emiliano Pernetta - CEP 83324-221 – Pinhais/PR

Fone: (41) 3356-0330 | Fax: (41) 3357-7276

E-mail: induscril@induscril.com.br

www.induscril.com.br

