

PMT TEXTURA RÚSTICA ROLADA ELASTOMÉRICA

PMT



DESCRIÇÃO

A textura rústica rolada elastomérica é um revestimento de superfície com excepcional qualidade, fácil aplicação, alta aderência, ótima resistência a trincas, fissuras e umidade, sua formulação é de alto teor de sólidos com excelente resistência a alcalinidade e névoa salina, confere acabamento de baixo e alto relevo que disfarçam pequenas irregularidades da superfície.

USOS

Indicado para ser aplicado em diversos tipos de superfícies, seu melhor emprego é em alvenaria, massa Corrida ou Acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, para ambientes internos e externos.

CORES

Conforme cores prontas de catálogo e sistema Corlog Tintométrico.



CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- ✓ Uso interno e externo
- ✓ Cobertura incrível
- ✓ Excelente rendimento e resistência
- ✓ Contém anti-mofo de longo espectro
- ✓ Grosso acabamento
- ✓ Aumenta a vida útil do substrato
- ✓ Excelente penetração

PROPRIEDADES ESPECÍFICAS

Propriedade	Especificação
pH	9,00 – 10,00
Sólidos/Massa	58 % - 62 %
Sólidos/Volume	34% – 41%
Massa específica	1,70 – 1,80 (g/cm ³)

Composição Química: Resina Acrílica em emulsão, cargas minerais, pigmentos orgânicos e inorgânicos e tensoativos.

PMT TEXTURA RÚSTICA ROLADA ELASTOMÉRICA

PREPARO E QUALIDADE DA SUPERFÍCIE

Superfícies rústicas ou pintadas com alta porosidade: Limpar o substrato com hidro-jateamento de alta pressão (1400 a 2600 psi) para remoção de quaisquer sujeiras, impurezas e contaminações. Não utilize detergentes, pois no caso de não serem completamente removidos, podem afetar adversamente o efeito repelente do produto.

Desplacamentos de concreto devem ser tratados previamente, fissuras, poros e bolhas na superfície, com abertura superior a 0,2 mm devem ser devidamente tratados com sistema adequado.

A superfície deve estar compacta, seca, isenta de materiais pulverulentos.

Reboco novo – Aguardar a total secagem e cura da superfície num prazo mínimo de 28 dias, aplicar uma demão de Selador PMT IMPER Induscril.

Reboco fraco – Aguardar a secagem e cura, aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes Base Água diluído com 10 % em água.

Imperfeições na superfície – Corrigir com Massa de nivelamento Induscril.

MODO DO EMPREGO

A superfície a aplicar deve estar seca, a textura deve ser aplicada por meio de desempenadeira de aço ou com rolos especiais para textura, feita uma farta aplicação sem excessos, de modo a permitir que efetive boa transferência, ao se aplicar de forma correta e sobre substrato adequado uma demão é suficiente até obter o acabamento desejado.



SECAGEM

Temperatura 25° C:
Ao toque 6h, final 72h



RENDIMENTO

1,6 a 2,2 kg/m²



DILUIÇÃO


Pronta para uso

Obs: como se trata de um material que em sua composição tem fibras celulósicas, após armazenada algum tempo pode ter uma pequena perda de umidade e um desalinamento das fibras, assim pode-se diluir com 5% de água sobre o volume total a consumir e agitar-se e depois utilizar.



LIMPEZA FERRAMENTAL

Água e sabão neutro



CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Temperatura Substrato: +12 °C min / + 30°C máx.
Temperatura Ambiente: +12 °C min / + 30°C máx.
Umidade relativa do ar: -85%.

Não aplicar em dias chuvosos.

Não aplicar em superfícies com pó, gorduras, mofo etc.
Não aplicar o produto sobre superfícies com partículas soltas.



EMBALAGEM

Sacos valvulados 15 kg
Balde de 30 kg



ESTOCAGEM

O produto tem validade de 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco, não em contato direto com o chão, ventilado e nas embalagens originais e intactas

Primoltop Ind. e Com. de Impermeabilizantes Ltda

Rua Paraíso do Norte, 1060 – Jardim Emiliano Pernetá - CEP 83324-221 – Pinhais/PR

Fone: (41) 3356-0330 | Fax: (41) 3357-7276

E-mail: induscril@induscril.com.br

www.induscril.com.br

