

TEXTURA RÚSTICA RISCADA



DESCRIÇÃO

Textura rústica riscada é um revestimento de superfície com excepcional qualidade, com cores sólidas resistentes ao desbotamento e excelente aderência, com ação hidrorrepelente, antimoho e antissalinidade, é um produto de fácil aplicação e permite a obtenção de efeitos e acabamentos riscados na parede.

USOS

Indicado para ser aplicado em diversos tipos de superfícies, seu melhor emprego é em alvenaria, massa Corrida ou Acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, para ambientes internos e externos.

CORES

Conforme cores prontas de catálogo e sistema Corlog Tintométrico.



CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- ✓ Uso interno e externo
- ✓ Cobertura incrível
- ✓ Excelente rendimento
- ✓ Contém anti-moho de longo espectro
- ✓ Grosso acabamento
- ✓ Aumenta a vida útil do substrato
- ✓ Excelente penetração e alta resistência

PROPRIEDADES ESPECÍFICAS

Propriedade	Especificação
pH	9,00 – 10,00
Sólidos/Massa	78 % - 82 %
Massa específica	1,95 – 2,05 (g/cm ³)

Composição Química: Resina Acrílica em emulsão, cargas minerais, pigmentos orgânicos e inorgânicos e tensoativos.

TEXTURA RÚSTICA RISCADA

PREPARO E QUALIDADE DA SUPERFÍCIE

Superfícies rústicas ou pintadas com alta porosidade: Limpar o substrato com hidro-jateamento de alta pressão (1400 a 2600 psi) para remoção de quaisquer sujeiras, impurezas e contaminações. Não utilize detergentes, pois no caso de não serem completamente removidos, podem afetar adversamente o efeito repelente do produto.

Desplacamentos de concreto devem ser tratados previamente, fissuras, poros e bolhas na superfície, com abertura superior a 0,2 mm devem ser devidamente tratados com sistema adequado.

A superfície deve estar compacta, seca, isenta de materiais pulverulentos.

Reboco novo – Aguardar a total secagem e cura da superfície num prazo mínimo de 28 dias, aplicar uma demão de Selador Acrílico Pigmentado ou Fundo Preparador Induscril.

Reboco fraco – Aguardar a secagem e cura, aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes Base Água Induscril diluído com 10 % em água.

Imperfeições na superfície – corrigir com Massa de nivelamento Induscril.

MODO DO EMPREGO

A superfície a aplicar deve estar seca, a textura deve ser aplicada por meio de desempenadeira de aço e riscadoras de PVC, feita uma farta aplicação sem excessos, de modo a permitir que efetive boa transferência, ao se aplicar de forma correta e sobre substrato adequado uma demão é suficiente até obter o acabamento desejado.



SECAGEM

Temperatura 25° C: Ao toque 4h,
Entre de mãos 4h, final 24h.



RENDIMENTO

3,3 a 4,0 kg/m².



DILUIÇÃO

Pronta para uso.

Obs: como se trata de um material que em sua composição tem fibras celulósicas, após armazenada algum tempo pode ter uma pequena perda de umidade e um desalinhamento dessas fibras, assim pode-se diluir com 5% de água sobre o volume total a consumir, agitar-se e depois utilizar. Exemplo para um saco de 15 kg utilizar 450 mL de água.



LIMPEZA FERRAMENTAL

Água e sabão neutro.



CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Temperatura Substrato: +12 °C min / + 30°C máx.
Temperatura Ambiente: +12 °C min / + 30°C máx.
Umidade relativa do ar: -85%.

Não aplicar em dias chuvosos.

Não aplicar em superfícies com pó, gorduras, mofo etc.

Não aplicar o produto sobre superfícies com partículas soltas.



EMBALAGEM

Sacos valvulados 15 kg
Balde de 30 kg



ESTOCAGEM

O produto tem validade de 6 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco, não em contato direto com o chão, ventilado e nas embalagens originais e intactas.

INDUSCRIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rua Paraíso do Norte, 1060, Pinhais - Paraná
CNPJ: 03.846.513/0001-06 - CRQ: 00003281 9ª Região
Telefone: 41 3356-0330
induscril@induscril.com.br - www.induscril.com.br

