

Boletim Técnico

STONE MAGUE

Descrição

Stone Mague é um revestimento Pedra de uso externo e interno, com características de excelente performance e resistência UV e ao Álcalis, de espessura controlada de grãos médios, tem alto poder de preenchimento e rugosidade, confere acabamento rustico rugoso de alto requinte e beleza, o sistema aplicado com o fundo apresenta excelente durabilidade e proteção, é de fácil aplicação, e o resultado final é um acabamento neoclássico rugoso uniforme.

Usos

Indicado para ser aplicado em diversos tipos de superfícies, seu melhor emprego é em alvenaria, reboco, concreto, fibrocimento, para ambientes internos e externos.

Cores

Conforme cores prontas de catalogo e sistema Tintométrico.

Características e Vantagens

- Uso interno e externo
- Excelente nivelamento
- Excelente rendimento
- Contém anti-mofo de longo espectro
- Acabamento neoclássico rugoso
- Aumenta a vida útil do substrato
- Excelente penetração na superfície e sistema
- Alta resistência UV
- Alta resistência ao Álcalis

Propriedades Específicas

pH	8,90 – 9,85
Sólidos/Massa	74 % - 76 %
Sólidos/Volume	48% – 55%
VOC (compostos orgânicos voláteis, com exceção da água).	0,1 – 7 g/L
Massa específica	2,05 – 2,20 (g/cm ³)
Composição Química: Resina Acrílica em emulsão, Blend Elastomérico, cargas minerais, pigmentos orgânicos e inorgânicos e tensoativos.	

Preparo e qualidade da superfície

Superfícies rústicas ou pintadas com alta porosidade: Limpar o substrato com hidro-jateamento de alta pressão (1400 a 2600 psi) para remoção de quaisquer sujeiras, impurezas e contaminações. Não utilize detergentes, pois no caso de não serem completamente removidos, podem afetar adversamente o efeito repelente do produto.

Desplacamentos de concreto devem ser tratados previamente, fissuras, poros e bolhas na superfície, com abertura superior a 0,2 mm devem ser devidamente tratados com sistema adequado.

A superfície deve estar compacta, seca, isenta de materiais pulverulentos. Reboco novo – Aguardar a total secagem e cura da superfície num prazo mínimo de 28 dias, aplicar uma demão de Selador Acrílico Pigmentado.

Reboco fraco – Aguardar a secagem e cura, aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes Base Água diluído com 10 % em água.

Imperfeições na superfície – corrigir com Massa de nivelamento Induscril.

Modo do Emprego

A superfície a aplicar deve estar seca e devidamente selada com PMT Imper, a aplicação deverá ser feita com o auxílio de desempenadeira de aço inox, sem excessos, em seguida com o auxílio de desempenadeira de PVC em leves movimentos circulares devem ser assentado conferindo acabamento final, de modo a permitir que efetive acabamento de baixo relevo, liso e homogêneo.

*Muito importante o fechamento total da superfície, para não deixar exposto fundo/base.

Secagem

Temperatura 25° C: Ao toque 4h, Entre de mãos 4h, final 24h.

Rendimento

3,00 a 3,80 kg/m², conforme rugosidade da superfície

Diluição

Pronta para uso

Limpeza Ferramental

Água e sabão neutro

Condições de Aplicação

Temperatura Substrato: +12 °C min / + 30°C máx.

Temperatura Ambiente: +12 °C min / + 30°C máx.

Umidade relativa do ar: -85%.

Não aplicar em dias chuvosos.

Não aplicar em superfícies com pó, gorduras, mofo etc.

Não aplicar o produto sobre superfícies com partículas soltas.

Embalagens

15 Kg Saco Valvulado, 30Kg Balde Plástico, 45 e 50 kg em Barrica de papelão

Estocagem

O produto tem validade de 6 meses (saco valvulado) e 12 meses em baldes e barricas, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco, não em contato direto com o chão, ventilado e nas embalagens originais e intactas.

ESCLARECIMENTOS LEGAIS

As recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos são fornecidas de boa fé e são baseadas no conhecimento e experiência da empresa com os produtos, e as informações indicativas são testadas em condições estáveis laboratoriais, com os produtos devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições controladas.

Por este motivo, a exatidão dos dados aqui contidos, não é garantida expressa ou implicitamente, indicamos sempre a aferição "in loco" dos produtos, obtendo assim dados precisos considerando as variáveis particulares de cada utilização, averiguado uso correto e seguro, armazenagem, rendimento, manuseio e descarte do produto, na prática, as diferenças no estado do material, das superfícies, e das condições de aplicação no campo, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de quaisquer recomendações por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada.

Induscril Ind. e Com. Ltda

Rua Paraíso do Norte, 1060 – Jardim Emiliano Pernetá - 83324-221 – Pinhais/PR

Fone: (41) 3356-0330 -Fax: (41) 3357-7276

www.induscril.com.br